

AG29

LASTRA IN GOMMA POLIETILENE CLOROSOLFATO (HYPALON)



Qualità a base di polietilene clorosolfonato, particolarmente indicata ad essere utilizzata in presenza di:

- Alte temperature
- Agenti atmosferici e ozono
- Acidi e agenti chimici
- Oli alifatici
- Esposizione alla luce, resistenza all'invecchiamento

POLIMERO		CSM
COLORE		NERO
FINITURA		LISCIA LISCIA
DUREZZA	(Sh A)	65 +/- 5
DENSITA'	(g/cm3)	1,4 +/- 0,05
CARICO DI ROTTURA	(kg/cm2)	70
ALL. A ROTTURA	(%)	250
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE	(kg/cm)	25
RESISTENZA ALLA ABRASIONE	(mm3)	150
COMPRESSION SET	(%)	35 22h at 70 °C
TEMPERATURE ES.	(°C)	-35 +140

Listino Prezzi Giugno 2012

Sp. mm	1	1,5	2-2,5	3-10	12-20	25-50
€ Kg.	chiedere offerta	chiedere offerta	chiedere offerta	chiedere offerta	chiedere offerta	chiedere offerta
H/L mt	1,4x10	1,4x10	1,4x10	1,4x10	1,4x5	1x1