

ABRACEM /10

T - 766 AA

Mandata cemento e prodotti abrasivi secchi 10 BAR



STRUTTURA: Sottostrato in gomma NR/SBR antistatico liscio nero. Rinforzo con inserzioni tessili. Copertura in gomma NR/SBR liscia nera, antistatica ad impressione tela, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici.

IMPIEGO: Mandata di cemento, sabbia, ghiaia e materiali abrasivi secchi.

NORME: DIN 53516 70±5 mm³.

TEMPERATURE DI LAVORO: -40°C +70°C

LUNGHEZZE STANDARD: Rotoli da 40 / 61 m.

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 10 BAR

FATTORE SICUREZZA: 3:1

Ø Interno	Ø Esterno	€ / Mtl.
51	65	chiedere offerta
60	74	chiedere offerta
70	84	chiedere offerta
76	86	chiedere offerta
76	92	chiedere offerta
80	90	chiedere offerta
80	96	chiedere offerta
90	100	chiedere offerta
90	106	chiedere offerta
102	112	chiedere offerta
102	118	chiedere offerta
102	138	chiedere offerta