

MANIFLON/SD-PHARMA

Tubo universale per aspirazione e mandata di prodotti chimici e solventi ad alta concentrazione



Risponde alla normativa: **EN 12115**

STRUTTURA: Sottostrato MFA (Perfluoralkoxy Polymer), completamente fluorinato. Chiaro, liscio, speculare. Eccezionale resistenza termica alle sollecitazioni meccaniche, ai piegamenti ed all'ossidazione. Materiale omologato USP 23 Classe VI, USA Federal Drug and Cosmetic Act. Title 21P.177.1550 (FDA), rispondente alle direttive EU 82/711 EEC; 85/572 EEC; 90/128 EEC; 92/39 EEC; 93/9 EEC; 95/3 EEC; 96/11 EEC. Resistenza secondo la tabella delle resistenze chimiche Le tre vu srl. Rinforzi: inserzioni tessili sintetiche ad alta resistenza, spirale in acciaio incorporata, cavetti di rame inseriti. Copertura finitura marmorizzata bianco-nera, patentata, liscia, adatto al impiego in ambienti farmaceutici e in generale in produzioni che richiedono l'uso di materiali inerti e non inquinanti. Antistati secondo EN 12115 ($R \leq 10^6 \Omega$). Resiste all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici. Speciale impronta tela con basso coefficiente d'attrito. Non macchia le superfici di contatto, è inodore e insapore, è conforme ai criteri di test FDA per l'uso alimentare. Totalmente liscia, e facilmente lavabile con qualsiasi prodotto di pulizia. Resiste al contatto accidentale con i prodotti chimici aggressivi normalmente veicolati al interno del tubo.

IMPIEGO: Tubo universale per aspirazione e mandata di prodotti chimici e solventi ad alta concentrazione. Materiali fluorurati di nuova generazione che permettono massima resistenza all'ossidazione, alle temperature estreme e alla forma-

TEMPERATURE DI LAVORO: come -50°C $+170^{\circ}\text{C}$ in funzione ai fluidi convogliati.

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 16 BAR

FATTORE SICUREZZA: 4:1 fino al $\varnothing 76$ compreso, 3:1 fino al $\varnothing 100$ compreso

DEPRESSIONE: 0,9 BAR

LUNGHEZZA ROTOLI: 20 MI.

Ø Interno	Ø Esterno	€/ Mtl.
13	25	chiedere offerta
19	32	chiedere offerta
25	38	chiedere offerta
32	45	chiedere offerta
38	51	chiedere offerta
51	66	chiedere offerta
63,5	79,5	chiedere offerta
76	93	chiedere offerta
100	-	chiedere offerta